

FLETA E TË DHËNAVE TË PRODUKTIT

S-felt M500 F

GJEOTEKSTIL ME BAZË POLIPROPILENI I PATHURUR DHE I ENDUR ME GJILPËRË



PËRSHKRIMI I PRODUKTIT

S-felt M500 F është gjeotekstil shumëngjyrësh i pathurur dhe i endur me gjilpërë, prej 100% polipropileni (PP).

PËRDORIMET

S-felt M500 F është gjeotekstil i pathurur dhe pa rezistencë ndaj rrezatimit UV, që përdoret si:

- Shtresë niveluese
- Shtresë ndarëse
- Shtresë mbrojtëse

KARAKTERISTIKA / AVANTAZHE

- 100% polipropilen (PP)
- Rezistues ndaj bitumit
- Nuk kalbet
- Jetëgjatësi e madhe
- Aplikim i lehtë

MIRATIME / STANDARDE

Gjeotekstil shumëngjyrësh me bazë polipropileni i pathurur dhe i endur me gjilpërë, me bazë 100% polipropilen (PP) sipas:

| | |
|----------|----------|
| EN 13249 | EN 13254 |
| EN 13250 | EN 13255 |
| EN 13251 | EN 13256 |
| EN 13252 | EN 13257 |
| EN 13253 | EN 13265 |

INFORMACIONE MBI PRODUKTIN

| | | | |
|-----------------------------------|---|---------------|--------------|
| Ambalazhi | Rulonat S-felt M500 F janë të mbështjellë individualisht në cipë PE. | | |
| Paraqitja / Ngjyra | shumëngjyrësh | | |
| Jetëgjatësia | E pakufizuar nëse ruhet sipas kushteve të magazinimit. | | |
| Kushtet e magazinimit | Rulonat S-felt M500 F duhet të ruhen në kushte të thata dhe në pozicion horizontal, të mbrojtura nga rrezatimi i drejtpërdrejtë diellor, shiu dhe dëbora. | | |
| Përmasat | Gjatësia: 50m (±2 %) Gjerësia: 2.2 m (±2 %) | | |
| Trashësia | Me ngarkesë 2kPa 4,20 mm (±20 %) | EN ISO 9863 | |
| Trashësia efektive | Përmasa karakteristike e hapjes O ₉₀ | 70 μm (±20 %) | EN ISO 12956 |
| Masa për njësi sipërfaqeje | 500 g/m ² (± 10 %) | EN ISO 9864 | |

TË DHËNA TEKNIKE

| | | | |
|---|--|--|--------------|
| Rezistenca ndaj shpimit statik | Me testin CBR 1000 N (-10 %) | EN ISO 12236 | |
| Rezistenca ndaj shpimit dinamik | Testi i hedhjes së konit 10,0 mm ($\pm 20\%$) | EN ISO 13433 | |
| Rezistenca ndaj shpimit piramidal | 400N (-40) | EN 14574 | |
| Rezistenca ndaj tërheqjes | Gjatësore Tërthore | 5,0 kN/m (-0,5) 6,0 kN/m (-0,9) | EN ISO 10319 |
| Zgjatimi | Gjatësor Tërthor | 100 % ($\pm 25\%$) 100 % ($\pm 25\%$) | EN ISO 10319 |
| Përshkueshmëria e ujit | Karakteristikat në plan normal, V_{H50} | 40 l/s m ² (-12) | EN ISO 11058 |
| Aftësia për rrjedhjen e drenazimit | Rrjedhja e ujit në plan (20 kPa, $i=1$) | 8,0 * 10 ⁻⁶ m ² /s | EN ISO 12958 |

BAZA E TË DHËNAVE TË PRODUKTIT

Të gjitha të dhënat teknike që deklarohen në këtë fletë me të dhënat e produktit bazohen mbi prova laboratorike. Të dhënat reale të matura mund të ndryshojnë për shkak të kushteve që nuk janë nën kontrollin tonë.

KUFIZIME LOKALE

Ju lutemi të keni parasysh se si rezultat i rregulloreve të posaçme lokale performanca e këtij produkti mund të variojë nga një shtet në tjetër. Ju lutemi, këshillohuni me fletën e të dhënave të produktit (botimin lokal) për të dhënat e sakta të produktit.

EKOLOGJI, SHËNDET DHE SIGURI

Ky produkt është një objekt siç përcaktohet në nenin 3 të rregullores (KE) Nr. 1907/2006 (REACH). Nuk përmban substanca që mund të çlirohen nga objekti nën kushte përdorimi normale ose të parashikuara arsyeshëm. Nuk nevojitet fleta e të dhënave të sigurisë në zbatim të nenit 31 të së njëjtës rregulloreje për të sjellë produktin në treg, transportuar apo përdorur atë. Për përdorim të sigurt, ndiqni udhëzimet që jepen në këtë fletë me të dhënat e produktit. Duke u bazuar në njohuritë tona aktuale, ky produkt nuk përmban SVHC (substances of very high concern / substanca me rrezikshmëri të lartë) siç renditen në Aneksin XIV të rregullores REACH apo në listën e substancave kandidatë të publikuar nga Agjencia Europiane e Kimikateve në përqëndrime më të mëdha se 0.2% (për peshë).

SHËNIME LIGJORE

Informacionet dhe në veçanti sugjerimet që kanë të bëjnë me aplikimin dhe përdorimin përfundimtar të produkteve të Sika-s, ofrohen me mirëbesim dhe bazohen mbi njohuritë aktuale dhe përvojën e kompanisë për produktet kur ato magazinohen, përdoren dhe aplikohen nën kushte normale në përputhje me sugjerimet e Sika-s. Në veprim e sipër, dallimet tek materialet, nënshtresat dhe kushtet lokale të aplikimit, janë të tilla sa që asnjë garanci nuk mund të jepet në lidhje me tregtimin apo përshtatshmërinë e tyre për një synim konkret dhe nuk mund të ngarkohet asnjë përgjegjësi nga e cila mund të krijohet çfarëdolloj afere ligjore kundër kompanisë në bazë të informacioneve që përmenden këtu, sugjerimeve me shkrim apo informacioneve të dhëna në çfarëdolloj forme tjetër. Përdoruesit e produkteve duhet të kontrollojnë përshtatshmërinë e tyre për çdo aplikim dhe qëllim përdorimi. Sika ruan të drejtën e ndryshimit të vetive të produkteve të saj. Ruajtja e të drejtave të personave të tretë është e detyrueshme. Të gjitha porositë pranohen sipas kushteve të kompanisë rreth shitjes dhe dorëzimit. Përdoruesit e produkteve duhet gjithnjë të referohen në botimin më të fundit lokal të fletës me të dhënat e produktit, kopjet e të cilave do të jepen sipas kërkesës.

Sika Albania SHPK

Rruga e Rinasit, Tirana Business Park

Ndërtesa nr. 7, kati 4

Tiranë - Shqipëri

Tel.: +355 4 454 0070

alb.sika.com

Email: info@al.sika.com



Fleta e të dhënave të produktit

S-felt M500 F

Shkurt 2019, Botimi 01.01

020704990010000047

S-feltM500F-sq-AL-(02-2019)-1-1.pdf

