

FLETA E TË DHËNAVE TË PRODUKTIT

Sika® Plastiment®-15

ADITIV PËR SUPERPLASTIFIKIMIN E BETONIT ME VETI VONUJES



PËRSHKRIMI I PRODUKTIT

Sika® Plastiment®-15 është një superplastifikues multifunksional për betonin.

PËRDORIMET

- Në rastet e kërkesave për raport të ulët ujë - çimento (U/Ç), fluiditet të shtuar dhe punueshmëri të zgjatur
- Për njësitë e prodhimit të betonit të gatshëm
- Për betonim në temperatura të larta
- Për beton sipërfaqja e të cilit do të jetë e dukshme
- Për prodhim betoni me përshkueshmëri të reduktuar
- Në rast betonimi në vëllim të madh

KARAKTERISTIKA / AVANTAZHE

- Rrit punueshmërinë pa shtuar ujin e përzierjes
- Redukton raportin U/Ç me punueshmërinë e njëjtë
- Rrit rezistencat mekanike
- Përmirëson finiturën e sipërfaqes
- Redukton depërtimin e ujit
- Ruan punueshmërinë edhe në kushte të vështira (p.sh. temperatura të larta)
- Redukton tkurrjen dhe zvarrjen
- Sika® Plastiment®-15 nuk përmban klorure dhe është i përshtatshëm për beton të armuar dhe të paranderur

MIRATIME / STANDARDE

Aditiv vonues i kohës së mpikjes / reduktues në shkallë të lartë i ujit / superplastifikues (Tabelat 11.1 & 11.2) sipas EN 934.02:2009+A1:2012, Deklaratë Performance 92799535 dhe mbart markën CE.

INFORMACIONE MBI PRODUKTIN

Baza kimike	Polimere të modifikuara lignosulfonatesh
Ambalazhi	IBC, fuçi 240 kg, bidon 20 kg. Furnizim rifuxho me porosi.
Paraqitja / Ngjyra	Lëng, kafe
Jetëgjatësia	18 muaj nga data e prodhimit
Kushtet e magazinimit	Të ruhet në ambalazhin origjinal, të padëmtuar dhe të pahapur në kushte të thata dhe temperatura midis +5°C dhe +35°C. Të mbrohet nga rrezatimi drejtpërdrejtë diellor dhe ngrica.
Dendësia	~ 1.19 kg/l (në +20°C)
Vlera e pH	8.4 -11.4 (në +20°C)
Përmbajtja totale e joneve të klorurit	Nuk ka (EN 934.01)

TË DHËNA TEKNIKE

Udhëzime për betonimin

Gjatë betonimit duhet të zbatohen rregullat standarde për sa i përket prodhimit dhe vendosjes së betonit. Referohuni tek standardet përkatëse. Betoni i freskët duhet të trajtohet në mënyrë të përshtatshme.

INFORMACIONE PËR APLIKIMIN

Doza e rekomanduar

0.2-0.8% të peshës së çimentos
Në kushte normale përdorni 0.2% deri 0.5% dhe për kërkesa më të larta 0.5% deri në 0.8%.

Kompatibiliteti

Sika® Plastiment®-15 mund të kombinohet me produktet e mëposhtme Sika:
- Seria Sika® Plastiment®
- Seria Sikament®
- Plastocrete® N/ Sika®-1+/ Sika® WT-200 P
- Sika® Ferrogard®-901 S
- Sika® Visco I-100
- Sikafume® HR-E / Sikacrete® AR
- Sika-Aer® Fine
Rekomandohet kryerja e provave përpara kombinimit të produkteve.

Mënyra e aplikimit

Sika® Plastiment®-15 shtohet në ujin e përzierjes në fabrike ose direkt në betonieren e kantierit.

Kufizime

- Përdorimi i Sika® Plastiment®-15 duhet të bëhet me bazë një recetë të miratuar dhe duke testuar burimet e materialeve vendase.
- Sika® Plastiment®-15 nuk duhet të shtohet në çimento të thatë.
- Sika® Plastiment®-15 duhet të shtohet në ujin e përzierjes ose në fund të procesit të përzierjes.
- Përpara aplikimit duhet të kryhen testime përshtatshme.

BAZA E TË DHËNAVE TË PRODUKTIT

Të gjitha të dhënat teknike që deklarohen në këtë fletë me të dhënat e produktit bazohen mbi prova laboratorike. Të dhënat reale të matura mund të ndryshojnë për shkak të kushteve që nuk janë nën kontrollin tonë.

KUFIZIME LOKALE

Ju lutemi të keni parasysh se si rezultat i rregulloreve të posaçme lokale performanca e këtij produkti mund të variojë nga një shtet në tjetër. Ju lutemi, këshillohuni me fletën e të dhënave të produktit (botimin lokal) për të dhënat e sakta të produktit.

EKOLOGJI, SHËNDET DHE SIGURI

Për informacione dhe udhëzime rreth përdorimit, magazinimit dhe asgjësimit të sigurt të produkteve kimike, përdoruesit duhet t' i referohen Fletës me të Dhënat e Sigurisë (Safety Data Sheet, SDS) më të fundit, e cila përmban të dhëna fizike, ekologjike, toksikologjike dhe të tjera që lidhen me sigurinë gjatë përdorimit të produktit.

SHËNIME LIGJORE

Informacionet dhe në veçanti sugjerimet që kanë të bëjnë me aplikimin dhe përdorimin përfundimtar të produkteve të Sika-s, ofrohen me mirëbesim dhe bazohen mbi njohuritë aktuale dhe përvojën e kompanisë për produktet kur ato magazinohen, përdoren dhe aplikohen nën kushte normale në përputhje me sugjerimet e Sika-s. Në veprim e sipër, dallimet tek materialet, nënshtresat dhe kushtet lokale të aplikimit, janë të tilla sa që asnjë garanci nuk mund të jepet në lidhje me tregtimin apo përshtatshmërinë e tyre për një synim konkret dhe nuk mund të ngarkohet asnjë përgjegjësi nga e cila mund të krijohet çfarëdolloj afere ligjore kundër kompanisë në bazë të informacioneve që përmenden këtu, sugjerimeve me shkrim apo informacioneve të dhëna në çfarëdolloj forme tjetër. Përdoruesit e produkteve duhet të kontrollojnë përshtatshmërinë e tyre për çdo aplikim dhe qëllim përdorimi. Sika ruan të drejtën e ndryshimit të vetive të produkteve të saj. Ruajtja e të drejtave të personave të tretë është e detyrueshme. Të gjitha porositetë pranohen sipas kushteve të kompanisë rreth shitjes dhe dorëzimit. Përdoruesit e produkteve duhet gjithnjë të referohen në botimin më të fundit lokal të fletës me të dhënat e produktit, kopjet e të cilave do të jepen sipas kërkesës.

Sika Albania SHPK

Rruga e Rinasit, Tirana Business Park

Ndërtesa nr. 7, kati 4

Tiranë - Shqipëri

Tel.: +355 4 454 0070

alb.sika.com

Email: info@al.sika.com



Fleta e të dhënave të produktit

Sika® Plastiment®-15

Shkurt 2019, Botimi 01.01

021303011000000313

SikaPlastiment-15-sq-AL-(02-2019)-1-1.pdf