

FLETA E TË DHËNAVE TË PRODUKTIT

S-Felt A-200 HF

GJEOTEKSTIL ME BAZË POLIPROPILENI I PATHURUR DHE I ENDUR ME GJILPËRË

PËRSHKRIMI I PRODUKTIT

S-Felt A-200 HF është polipropilen (PP) 100% i virgjër me rezistencë të lartë, i pathurur dhe i endur me gjilpërë.

PËRDORIMET

S-Felt A-200 HF është gjeotekstil i pathurur, me rezistencë ndaj rrezeve UV, që përdoret si:

- Shtresë ndarëse
- Filtrim

KARAKTERISTIKA / AVANTAZHE

- 100% polipropilen (PP)
- Rezistues ndaj bitumit
- Nuk kalbet
- Jetëgjatësi e madhe
- Aplikim i lehtë

MIRATIME / STANDARDE

Gjeotekstil me bazë polipropileni i pathurur dhe i endur me gjilpërë, me bazë 100% polipropilen (PP) sipas EN 13249-EN 13250-EN 13251-EN 13252-EN 13253-EN 13254-EN 13255-EN 13256-EN 13257-EN 13265. DoP 010945051050000015 1200, certifikuar nga organi i certifikimit të kontrollit të prodhimit në fabrikë 1213, certifikatë pajtueshmërie të kontrollit të prodhimit në fabrikë 3332 dhe mbart markën CE.

INFORMACIONE MBI PRODUKTIN

Ambalazhi	Rulona, të mbështjellë individualisht në cipë PE
Paraqitja / Ngjyra	E bardhë
Jetëgjatësia	E pakufizuar, me kusht që të plotësohen kushtet e magazinimit.
Kushtet e magazinimit	S-Felt A-200 HF duhet të ruhen në kushte të thata dhe pozicion horizontal, të mbrojtura nga rrezatimi i drejtpërdrejtë diellor, shiu dhe dëbora.
Gjatësia	100 m (±2 %)
Gjerësia	2.2 m (±2 %)
Trashësia	Me ngarkesë 2kPa 2.20 mm (±20 %) (EN ISO 9863) Me ngarkesë 20 kPa 1.50 mm (±20 %) (EN ISO 9863) Me ngarkesë 200 kPa 0.50 mm (±20 %) (EN ISO 9863)
Masa për njësi sipërfaqeje	200 g/m ² (± 10 %) (EN ISO 9864)

TË DHËNA TEKNIKE

Rezistenca ndaj shpimit statik	2.350 N (-10 %) Testi CBR	(EN ISO 12236)
Rezistenca ndaj shpimit dinamik	15,0 mm (± 4,0)	(EN ISO 13433)
Rezistenca ndaj tërheqjes	Gjatësore Tërthore	14,0 kN/m (-1,9) 16,0 kN/m (- 2,2) (EN ISO 10319)
Zgjatimi deri në thyerje	Gjatësore Tërthore	80 % (±16 %) 80 % (±16 %) (EN ISO 10319)
Përshkueshmëria e ujit	Karakteristikat normale në plan, ViH50 77 l/s m ² (-25)	(EN ISO 11058)
Përmasa e hapjes	Karakteristikat e përmasës së hapjes O90 100 µm (±20)	(EN ISO 12956)
Shpejtësia e rrjedhjes	Rrjedhja e ujit në plan (20 kPa, i=1) 5,0 * 10 ⁻⁶ m ² /s (-2,0)	(EN ISO 12958)

BAZA E TË DHËNAVE TË PRODUKTIT

Të gjitha të dhënat teknike që deklarohen në këtë fletë me të dhënat e produktit bazohen mbi prova laboratorike. Të dhënat reale të matura mund të ndryshojnë për shkak të kushteve që nuk janë nën kontrollin tonë.

KUFIZIME LOKALE

Ju lutemi të keni parasysh se si rezultat i rregulloreve të posaçme lokale performanca e këtij produkti mund të variojë nga një shtet në tjetër. Ju lutemi, këshillohuni me fletën e të dhënave të produktit (botimin lokal) për të dhënat e sakta të produktit.

EKOLOGJI, SHËNDET DHE SIGURI

Ky produkt është një objekt siç përcaktohet në nenin 3 të rregullores (KE) Nr. 1907/2006 (REACH). Nuk përmban substanca që mund të çlirohen nga objekti nën kushte përdorimi normale ose të parashikuara arsyeshëm. Nuk nevojitet fleta e të dhënave të sigurisë në zbatim të nenit 31 të së njëjtës rregulloreje për të sjellë produktin në treg, transportuar apo përdorur atë. Për përdorim të sigurt, ndiqni udhëzimet që jepen në këtë fletë me të dhënat e produktit. Duke u bazuar në njohuritë tona aktuale, ky produkt nuk përmban SVHC (substances of very high concern / substanca me rrezikshmëri të lartë) siç renditen në Aneksin XIV të rregullores REACH apo në listën e substancave kandidatë të publikuar nga Agjencia Europiane e Kimikateve në përqëndrime më të mëdha se 0.2% (për peshë).

SHËNIME LIGJORE

Informacionet dhe në veçanti sugjerimet që kanë të bëjnë me aplikimin dhe përdorimin përfundimtar të produkteve të Sika-s, ofrohen me mirëbesim dhe bazohen mbi njohuritë aktuale dhe përvojën e kompanisë për produktet kur ato magazinohen, përdoren dhe aplikohen nën kushte normale në përputhje me sugjerimet e Sika-s. Në veprim e sipër, dallimet tek materialet, nënshtresat dhe kushtet lokale të aplikimit, janë të tilla sa që asnjë garanci nuk mund të jepet në lidhje me tregtimin apo përshtatshmërinë e tyre për një synim konkret dhe nuk mund të ngarkohet asnjë përgjegjësi nga e cila mund të krijohet çfarëdolloj afere ligjore kundër kompanisë në bazë të informacioneve që përmenden këtu, sugjerimeve me shkrim apo informacioneve të dhëna në çfarëdolloj forme tjetër. Përdoruesit e produkteve duhet të kontrollojnë përshtatshmërinë e tyre për çdo aplikim dhe qëllim përdorimi. Sika ruan të drejtën e ndryshimit të vetive të produkteve të saj. Ruajtja e të drejtave të personave të tretë është e detyrueshme. Të gjitha porositë pranohen sipas kushteve të kompanisë rreth shitjes dhe dorëzimit. Përdoruesit e produkteve duhet gjithnjë të referohen në botimin më të fundit lokal të fletës me të dhënat e produktit, kopjet e të cilave do të jepen sipas kërkesës.

Sika Albania SHPK

Rruga e Rinasit, Tirana Business Park

Ndërtesa nr. 7, kati 4

Tiranë - Shqipëri

Tel.: +355 4 454 0070

alb.sika.com

Email: info@al.sika.com



Fleta e të dhënave të produktit

S-Felt A-200 HF

Tetor 2019, Botimi 02.02

020945051050000015

S-FeltA-200HF-sq-AL-(10-2019)-2-2.pdf