

FLETA E TË DHËNAVE TË PRODUKTIT

Sarnafil® Felt A-200 F

GJEOTEKSTIL ME BAZË POLIPROPILENI I PATHURUR DHE I ENDUR ME GJILPËRË

PËRSHKRIMI I PRODUKTIT

Sarnafil® Felt A-200 F është gjeotekstil shumëngjyrësh i pathurur dhe i endur me gjilpërë, prej 100% polipropileni (PP).

PËRDORIMET

Sarnafil® Felt A-200 F është gjeotekstil i pathurur dhe pa rezistencë ndaj rrezatimit UV, që përdoret si:

- Shtresë nivelimi
- Shtresë ndarëse
- Shtresë mbrotjeje

KARAKTERISTIKA / AVANTAZHE

- 100% polipropilen (PP)
- Rezistues ndaj bitumit
- Nuk kalbet
- Jetëgjatësi e madhe
- Aplikim i lehtë

MIRATIME / STANDARDE

Gjeotekstil me bazë polipropileni i pathurur dhe i endur me gjilpërë, me bazë 100% polipropilen (PP) sipas EN 13249-EN 13250-EN 13251-EN 13252-EN 13253-EN 13254-EN 13255-EN 13256-EN 13257-EN 13265. DoP 010945051050000014 1200, certifikuar nga organi i certifikimit të kontrollit të prodhimit në fabrikë 1213, certifikatë pajtueshmërie të kontrollit të prodhimit në fabrikë 3332 dhe mbart markën CE.

INFORMACIONE MBI PRODUKTIN

Ambalazhi	Rulonat Sarnafil® Felt A-200 F janë të mbështjellë individualisht në cipë PE.
Paraqitja / Ngjyra	Shumëngjyrësh
Jetëgjatësia	E pakufizuar, me kusht që të plotësohen kushtet e magazinimit.
Kushtet e magazinimit	Rulonat Sarnafil® Felt A-200 F duhet të ruhen në kushte të thata dhe pozicion horizontal, të mbrojtura nga rrezatimi i drejtpërdrejtë diellor, shiu dhe dëbora.
Gjatësia	100 m (±2 %)
Gjerësia	2.2 m (±2 %)
Trashësia	Me ngarkesë 2kPa 2,20 mm (±20 %) (EN ISO 9863)
Masa për njësi sipërfaqeje	200 g/m ² (± 10 %) (EN ISO 9864)
Rezistenca ndaj shpimit statik	350 N (-10 %) (EN ISO 12236) Testi CBR
Rezistenca ndaj shpimit dinamik	27.0 mm (± 5,5) (EN ISO 13433) Perforim dinamik, testi i hedhjes së konit

Rezistenca ndaj tërheqjes	Gjatësore	1,5 kN/m (-0,2)	(EN ISO 10319)
	Tërthore	2,5 kN/m (- 0,4)	
Zgjatimi deri në thyerje	Gjatësor	100 % (±25 %)	(EN ISO 10319)
	Tërthor	100 % (±25 %)	
Përshkueshmëria e ujit	Normal me planin, ViH50		
	75 l/s m ² (-23)		(EN ISO 11058)
Përmasa e hapjes	Karakteristikat e përmasës së hapjes O90		
	100 µm (±20 %)		(EN ISO 12956)
Shpejtësia e rrjedhjes	Rrjedhja e ujit në plan (20 kPa, i=1)		
	4,0 * 10 ⁻⁶ m ² /s (-1,4)		(EN ISO 12958)

BAZA E TË DHËNAVE TË PRODUKTIT

Të gjitha të dhënat teknike që deklarohen në këtë fletë me të dhënat e produktit bazohen mbi prova laboratorike. Të dhënat reale të matura mund të ndryshojnë për shkak të kushteve që nuk janë nën kontrollin tonë.

KUFIZIME LOKALE

Ju lutemi të keni parasysh se si rezultat i rregulloreve të posaçme lokale performanca e këtij produkti mund të variojë nga një shtet në tjetër. Ju lutemi, këshillohuni me fletën e të dhënave të produktit (botimin lokal) për të dhënat e sakta të produktit.

EKOLOGJI, SHËNDET DHE SIGURI

Ky produkt është një objekt siç përcaktohet në nenin 3 të rregullores (KE) Nr. 1907/2006 (REACH). Nuk përmban substanca që mund të çlirohen nga objekti nën kushte përdorimi normale ose të parashikuara arsyeshëm. Nuk nevojitet fleta e të dhënave të sigurisë në zbatim të nenit 31 të së njëjtës rregulloreje për të sjellë produktin në treg, transportuar apo përdorur atë. Për përdorim të sigurt, ndiqni udhëzimet që jepen në këtë fletë me të dhënat e produktit. Duke u bazuar në njohuritë tona aktuale, ky produkt nuk përmban SVHC (substances of very high concern / substanca me rrezikshmëri të lartë) siç renditen në Aneksin XIV të rregullores REACH apo në listën e substancave kandidatë të publikuar nga Agjencia Europiane e Kimikateve në përqëndrime më të mëdha se 0.2% (për peshë).

SHËNIME LIGJORE

Informacionet dhe në veçanti sugjerimet që kanë të bëjnë me aplikimin dhe përdorimin përfundimtar të produkteve të Sika-s, ofrohen me mirëbesim dhe bazohen mbi njohuritë aktuale dhe përvojën e kompanisë për produktet kur ato magazinohen, përdoren dhe aplikohen nën kushte normale në përputhje me sugjerimet e Sika-s. Në veprim e sipër, dallimet tek materialet, nënshtresat dhe kushtet lokale të aplikimit, janë të tilla sa që asnjë garanci nuk mund të jepet në lidhje me tregtimin apo përshtatshmërinë e tyre për një synim konkret dhe nuk mund të ngarkohet asnjë përgjegjësi nga e cila mund të krijohet çfarëdolloj afere ligjore kundër kompanisë në bazë të informacioneve që përmenden këtu, sugjerimeve me shkrim apo informacioneve të dhëna në çfarëdolloj forme tjetër. Përdoruesit e produkteve duhet të kontrollojnë përshtatshmërinë e tyre për çdo aplikim dhe qëllim përdorimi. Sika ruan të drejtën e ndryshimit të vetive të produkteve të saj. Ruajtja e të drejtave të personave të tretë është e detyrueshme. Të gjitha porositë pranohen sipas kushteve të kompanisë rreth shitjes dhe dorëzimit. Përdoruesit e produkteve duhet gjithnjë të referohen në botimin më të fundit lokal të fletës me të dhënat e produktit, kopjet e të cilave do të jepen sipas kërkesës.

Sika Albania SHPK

Rruga e Rinasit, Tirana Business Park
Ndërtesa nr. 7, kati 4
Tiranë - Shqipëri
Tel.: +355 4 454 0070
alb.sika.com
Email: info@al.sika.com



Fleta e të dhënave të produktit
Sarnafil® Felt A-200 F
Tetor 2019, Botimi 02.02
020945051050000014

SarnafilFeltA-200F-sq-AL-(10-2019)-2-2.pdf