

FLETA E TË DHËNAVE TË PRODUKTIT

Sika BlackSeal® BT

IZOLUES DHE ADEZIV PËR NDËRTIMIN ME BAZË GOME BUTILI

PËRSHKRIMI I PRODUKTIT

Sika BlackSeal® BT është izolues fugash me bazë gome butili me 1 përbërës dhe adeziv me ndërkapje të mirë mbi shumicën e materialeve të zakonshme të ndërtimit.

PËRDORIMET

Sika BlackSeal® BT është krijuar për izolim të jashtëm, ngjitje dhe aplikime riparuese mbi çati, mure dhe elemente të tjera të ndërtimit.

KARAKTERISTIKA / AVANTAZHE

- Ngjitet mbi shumë nënshtresa në ndërtim
- Nuk kërkon prajmer
- Përdorim i lehtë
- Mund të aplikohet mbi nënshtresa të lagështa
- Formulë me përmbajtje të lartë solidesh - veti të shkëlqyera për mbushjen e hapësirave pa tkurrje

INFORMACIONE MBI PRODUKTIN

Baza kimike	Gomë butili
Ambalazhi	tubetë 300 ml, 12 copë/ kuti
Ngjyra	e zezë
Jetëgjatësia	Sika BlackSeal® BT ka jetëgjatësi prej 24 muajsh nga data e prodhimit, nëse ruhet në ambalazhin origjinal, të padëmtuar dhe të mbyllur dhe nëse plotësohen kushtet e magazinimit.
Kushtet e magazinimit	Sika BlackSeal® BT duhet të ruhet në kushte të thata, i mbrojtur nga rrezatimi i drejtpërdrejtë diellor dhe temperatura midis +5°C dhe +25°C.
Dendësia	~ 1.80 kg/l (ISO 1183-1)
Përmbajtja e substancave të ngurta	~ 85 %

TË DHËNA TEKNIKE

Temperatura e funksionimit -20 °C min. / +70 °C max

INFORMACIONE PËR APLIKIMIN

Rrjedha e varjes	< 3 mm (profil 20 mm, 23 °C) (ISO 7390)
Temperatura e mjedisit	+5 °C min. / +40 °C max.
Temperatura e nënshtresës	+5 °C min. / +40 °C max., min. 3 °C mbi temperaturën e pikës së vesës

UDHËZIME APLIKIMI

Për aplikimin e Sika BlackSeal® BT vlejnjë të gjitha rregullat e ndërtimit të pranuar në përgjithësi.

PËRGATITJA E NËNSHTRESËS

Nënshtresa duhet të jetë e pastër, e thatë, e qëndrueshme dhe homogjene, pa vaj, graso, pluhur dhe grimca të lira. Boja, korja e çimentos dhe kontaminuesit e tjerë duhet të hiqen.

METODA E APLIKIMIT / MJETET

Sika BlackSeal® BT është gati për përdorim. Vendosni tubetën tek pistoleta dhe nxirrni Sika BlackSeal® BT brenda fugës ose mbi nënshtresën ku duhet bërë ngjitja.

Për fuga vertikale, aplikoni një sasi të mjaftueshme Sika BlackSeal® BT për të mbushur hapësirën dhe më pas ngjeshini sipërfaqet bashkë ndërsa janë ende të ngjithshme, duke lënë një cipë ngjitësi 2 mm. Kur përdoret si adeziv, ngjeshini sipërfaqet bashkë, tërhiqini dhe prisni për ~ 10 minuta derisa Sika BlackSeal® BT nuk është i ngjithshëm, më pas ngjeshni sërish sipërfaqet bashkë.

MIRËMBAJTJA E MJETEVE

Pastroni të gjitha veglat dhe pajisjen e aplikimit menjëherë pas përdorimit me Colma Cleaner ose Sika® Top Clean T. Pas tharjes, materiali i mbetur mund të hiqet vetëm mekanikisht.

DOKUMENTA SHITESË

- Fleta me të dhënat e sigurisë

KUFIZIME

- Sika BlackSeal® BT nuk mund të lyhet përsipër.
- Mos përdorni Sika BlackSeal® BT për fugat e zhytura.
- Mos përdorni Sika BlackSeal® BT si izolues për qelqin.
- Duhet testuar kompatibiliteti përpara përdorimit të Sika BlackSeal® BT ku do të jetë në kontakt me izolues / adezivë të tjerë.
- Mos përdorni Sika BlackSeal® BT për izolimin e fugave brenda dhe përreth pishinave.
- Mos përdorni Sika BlackSeal® BT mbi gurin natyror.
- Mos përdorni Sika BlackSeal® BT në kontakt të drejtpërdrejtë me izolues dhe/ose adezivë të tjerë.
- Përpara përdorimit të Sika BlackSeal® BT mbi nënshtresa plastike duhet testuar më parë kompatibiliteti.

BAZA E TË DHËNAVE TË PRODUKTIT

Të gjitha të dhënat teknike që deklarohen në këtë fletë me të dhënat e produktit bazohen mbi prova laboratorike. Të dhënat reale të matura mund të ndryshojnë për shkak të kushteve që nuk janë nën kontrollin tonë.

KUFIZIME LOKALE

Ju lutemi të keni parasysh se si rezultat i rregulloreve të posaçme lokale performanca e këtij produkti mund të variojë nga një shtet në tjetër. Ju lutemi, këshillohuni me fletën e të dhënave të produktit (botimin lokal) për të dhënat e sakta të produktit.

EKOLOGJI, SHËNDET DHE SIGURI

Për informacione dhe udhëzime rreth përdorimit, magazinimit dhe asgjësimit të sigurt të produkteve kimike, përdoruesit duhet t' i referohen Fletës me të Dhënat e Sigurisë (Safety Data Sheet, SDS) më të fundit, e cila përmban të dhëna fizike, ekologjike, toksikologjike dhe të tjera që lidhen me sigurinë gjatë përdorimit të produktit.

SHËNIME LIGJORE

Informacionet dhe në veçanti sugjerimet që kanë të bëjnë me aplikimin dhe përdorimin përfundimtar të produkteve të Sika-s, ofrohen me mirëbesim dhe bazohen mbi njohuritë aktuale dhe përvojën e kompanisë për produktet kur ato magazinohen, përdoren dhe aplikohen nën kushte normale në përputhje me sugjerimet e Sika-s. Në veprim e sipër, dallimet tek materialet, nënshtresat dhe kushtet lokale të aplikimit, janë të tilla saqë asnjë garanci nuk mund të jepet në lidhje me tregtimin apo përshtatshmërinë e tyre për një synim konkret dhe nuk mund të ngarkohet asnjë përgjegjësi nga e cila mund të krijohet çfarëdolloj afere ligjore kundër kompanisë në bazë të informacioneve që përmenden këtu, sugjerimeve me shkrim apo informacioneve të dhëna në çfarëdolloj forme tjetër. Përdoruesit e produkteve duhet të kontrollojnë përshtatshmërinë e tyre për çdo aplikim dhe qëllim përdorimi. Sika ruan të drejtën e ndryshimit të vetive të produkteve të saj. Ruajtja e të drejtave të personave të tretë është e detyrueshme. Të gjitha porositë pranohen sipas kushteve të kompanisë rreth shitjes dhe dorëzimit. Përdoruesit e produkteve duhet gjithnjë të referohen në botimin më të fundit lokal të fletës me të dhënat e produktit, kopjet e të cilave do të jepen sipas kërkesës.

Sika Albania SHPK

Rruga e Rinasit, Tirana Business Park

Ndërtesa nr. 7, kati 4

Tiranë - Shqipëri

Tel.: +355 4 454 0070

alb.sika.com

Email: info@al.sika.com



Fleta e të dhënave të produktit

Sika BlackSeal® BT

Shkurt 2019, Botimi 03.01

020511080000000015

SikaBlackSealBT-sq-AL-(02-2019)-3-1.pdf